

Pigmofix RF

8103

Zusatzmittel für lösemittelhaltige ADLER **2K-PUR-Möbellacke** für **Industrie und Gewerbe**

| PRODUKTBE SCHREIBUNG | |
|---|--|
| Produktnummer(n) | 90695 |
| Allgemeines | Zusatzmittel für lösemittelbasierende pigmentierte 2K-PUR-Lacke zur Erzielung einer sehr guten Ringfestigkeit und Erhöhung der Nagelhärte. Der Glanzgrad der resultierenden Flächen wird nicht beeinträchtigt. |
| Anwendungsgebiete | <ul style="list-style-type: none"> Als Zusatz zu Pigmopur 2406 für den letzten, abschließenden Lackauftrag zur Erhöhung der Ring- und Kratzfestigkeit. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten. |
|   | |
| VERARBEITUNG | |
| Verarbeitungshinweise | <ul style="list-style-type: none"> Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren Pigmofix RF 8103 beeinflusst die Trocknung von Pigmopur 2406 nicht. Die ausgezeichnete Ringfestigkeit wird nach 1 bis 2 Tagen erreicht. Bei Reparaturlackierung zu reparierende Fläche mit DD-Verdünnung Aromatenfrei 80019 gut reinigen und sorgfältig anschleifen. Bitte beachten Sie unsere ARL 131 – Arbeitsrichtlinie für PUR-Möbellacke |
|  | |
| Zugabemenge | 10 % auf Lack (ohne Härter- und Verdünnungsmenge). |
|  | Das Produkt sorgfältig und knollenfrei unter Rühren in den Lack einarbeiten. |
| Reinigung der Arbeitsgeräte | Sofort nach Gebrauch mit DD-Verdünnung Aromatenfrei 80019 oder Waschverdünnung 80077. |
|  | |
| BESTELLHINWEISE | |
| Gebindegrößen | 400 g |

03-22 (ersetzt 08-21) ZKL 8103

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
 Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 12 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.
