

Pullex Top-Lasur

4421

Tankosl-Slojna lazura za les z zmanjšanim kapljanjem na osnovi topil za domače mojstre in komercialno uporabo.

OPIS IZDELKA

Splošno

Lazura za les na osnovi topil, enostavna za obdelavo, odporna proti kapljanju, za uporabo na prostem. Uravnava vlago, je visoko difuzijsko prepustna z zelo dobro sposobnostjo prodiranja v leseno podlago. Dolg odprti čas omogoča nemoteno nanašanje s čopičem. Posebni svetlobni stabilizatorji zagotavljajo dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi. Zaradi višje vsebnosti trdnih delcev je okolju prijazen. Izdelek je zaradi bencinov za lake brez aromатов kot topilo skoraj brez vonja.

Posebne lastnosti in standardi za preskušanje

- Prevleka je zaščiten z biocidno aktivno snovjo pred glivami modrivkami in plesnijo.

Aktivna snov:

2.4 g/kg (0.24 %) 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat

Področja uporabe



Dimenzijsko nestabilni in delno stabilni leseni elementi na prostem, na primer lesene hišice, lesene obloge, nadstreški, profili, polkna, balkoni, vrata.

Za nov premaz in posebej za saniranje lesa na prostem.

Za tla teras in brvi priporočamo Pullex Bodenöl (4402).

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro premešajte.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +5 °C.
- Optimalni pogoji obdelave so med 15 - 25 °C pri relativni vlažnosti zraka 40 - 80 %.
- Ne obdelujte pri močnem sončnem sevanju, dežju, izjemno visoki vlažnosti zraka, močnem vetru ali morebitni zmrzali.
- Pri novih lesenih delih priporočamo vsestranski osnovni premaz.
- Vodoravne lesene dele na tanko premažite, da preprečite luščenje zaradi prevelike debeline plasti.
- Sistemsko pogojeno so lazure samo omejeno pohodne, zato je potrebna pogostejša nega.
- Smolikavosti zaradi tehnike premazovanja ni mogoče preprečiti.
- Izpiranje vodotopnih sestavin lesa, posebej pri močnih nalivih, se lahko z vsestranskim premazom in dodatnim premazom čelne površine čim bolj zmanjša.
- Na lesu macesna in sestavinsko bogatemu lesu lahko ostanki po čiščenju (visoka alkalnost) ali železov prah (nastanek rje) povzročijo črno obarvanje.

- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat. Odstopanja povzročajo težave s filmom in oprijemom ter slabšo vremensko in barvno obstojnost.
- Prosimo, upoštevajte naše **ARL 500 – delovne smernice za premazovanje dimenzijsko nestabilnih in omejeno dimenzijsko stabilnih komponent – splošni del.**
- Upoštevajte našo direktivo **ARL 505 – Delovno direktivo za lake/glazure in olja na osnovi alkidnih smol.**

Način nanosa



80 -
100ml
↓
1m²

	Slikarstvo
Količina nanosa na nanos (ml/m²)	80 - 100

Izdelek je pripravljen za uporabo.

Pri sveže žaganem lesu je treba pričakovati dodatno 40-odstotno porabo materiala.

Oblika, karakteristike površine obdelovanca in način nanosa vplivajo na dejansko porabo. Natančne vrednosti porabe se lahko določijo samo s predhodnim vzorčnim premazom.

Za dobro presušitev je treba obvezno upoštevati navedene količine nanosa. Prevelike debeline plasti povzročijo občutno zakasnitev sušenja!

Časi sušenja

(pri 23 °C in 50-% rel. vl.)



Možnost prelakiranja pri sobni temperaturi	12 Ura/-e
--	-----------

Navedene vrednosti so okvirne. Sušenje je odvisno od podlage, debeline premazne plasti, temperature, pretoka zraka in relativne vlažnosti.

Na lesu, bogatem s sestavinami (npr. hrast, Iroko), lahko pride do poznejšega sušenja.

Nizke temperature in/ali visoka vlažnost zraka lahko podaljšajo čas sušenja.

Čiščenje delovnih naprav



7231

Takoj po uporabi očistite z Adlerol Terpentinölersatz (7231).

PODLAGA

Vrsta podlage

Les iglavcev in listavcev, kot tudi za zunanjo uporabo primerne vrste lesnih materialov, kot so plošče iz masivnega lesa, lepljeni lamelirani les (BSH), masivni gradbeni les (KVH), itd.

Lastnosti podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez ločilnih snovi, kot so maščoba, vosek, silikon, smola, itd. in brez lesnega prahu; poleg tega je treba preveriti, ali je površina primerna za premazovanje.

Pogoj za dolgo življenjsko dobo premaza je upoštevanje načel konstruktivne zaščite lesa.

Prosimo, upoštevajte naslednje dokumente:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Podatkovni list BFS št. 18

Vlažnost lesa

Les listavcev: 12 % ± 2 %

Les iglavcev: 15 % ± 2 %

Priprava podlage	<p>Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje gladkih lesenih površin z zrnavostjo 80–120 v smeri vlaken, temeljito čiščenje in odstranjevanje morebitnih lesenih komponent, kot so smole in smolni žepi. Ostre robove je treba zaobliti.</p> <p>Les, ki vsebuje smolo, in eksotični les z vsebnostjo snovi, ki upočasnjujejo čas sušenja, čistite z Nitro-Verdünner 8017 (8017).</p> <p>Nepoškodovane obstoječe premaze zbrusite in/ali obdelajte z lužilom. Odstranite stare, nenosilne premaze.</p> <p>Alge, zelene obloge ali plesni na zunanjih površinah lahko obdelamo z Aviva Fungisan (8308).</p>
STRUKTURA PREMAZA	
Impregnacija	<p>Po potrebi na prostem za zaščito pred glivami modrivkami, plesnijo in insekti impregnirajte 1 x z Pullex Imprägnier-Grund (4436)(velja za les trajnostnih razredov 3–5 po EN 350).</p> <p>Vmesno sušenje: pribl. 12 Ura/-e</p> <p>Sredstva za zaščito lesa uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in ustrezne tehnične liste izdelkov.</p> <p>Prosim, upoštevajte naše ARL 056 – delovne smernice za uporabo sredstev za zaščito lesa.</p>
Temeljni premaz	<p>1 x Pullex Top-Lasur (4421)</p> <p>Vmesno sušenje: pribl. 12 Ura/-e</p>
Zaključni premaz	<p>1 x Pullex Top-Lasur (4421)</p>
VZDRŽEVANJE	
Popravila	<p>Življenjska doba zunanjih gradbenih elementov je odvisna od številnih dejavnikov: ti so predvsem vrsta vremenskih vplivov, konstruktivna zaščita, mehanske obremenitve in izbira uporabljenega barvnega odtenka; za dolgo življenjsko dobo so potrebni redni pregledi, vzdrževanje in po potrebi popravila.</p> <p>Po potrebi z nepoškodovanih površin odstranite prah in nečistoče ter površine 1 – 2-krat premažite z izdelkom Pullex Top-Lasur (4421) v svetlejših barvnih odtenkih.</p> <p>Pri globokopornih listavcih, npr. hrast, lroko, je pričakovati krajše intervale med izvedbo vzdrževanja.</p>
Prenova	<p>Prosimo, upoštevajte naše ARL 504 – delovne smernice za premazovanje dimenzijsko nestabilnih in omejeno dimenzijsko stabilnih komponent – vzdrževanje in popravila.</p>
NAVODILA ZA NAROČANJE	
Velikosti pakiranja	<p>Standardni barvni odtenki: 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l W30 4421000030: 0,75 l; 2,5 l; 4,5 l; 10 l</p>
Barvni odtenki/stopnje sijaja Color4You	Standardna(-e) barva(-e): Weide (4421050043) Eiche (4421050044) Lärche (4421050045) Kiefer (4421050046) Kastanie (4421050047) Sipo (4421050048) Nuss (4421050049) Palisander (4421050050) Afzelia (4421050051)

Wenge (4421050052)
Kalkweiß Basis W15 (50563)

Dodatne barvne odtenke je mogoče zmešati prek **systema ADLER za mešanje barvColor4you**.

Osnovni lak(-i):

Pullex Top-Lasur Basis W30 (4421000030)

Za oceno končnega barvnega odtenka je priporočljivo izdelati barvni vzorec na originalni podlagi z izbrano strukturo premaza.

Za zagotavljanje enakosti barvnih odtenkov na površini uporabljajte samo material z enako številko serije.

Za zagotovitev dobre odpornosti na vremenske vplive je treba barvni premaz nanesti v dveh sl-Slojih.

Za dobro odpornost proti vremenskim razmeram je dovoljeno uporabiti izključno pigmentirane barvne odtenke.

Za najboljšo odpornost proti vremenskim razmeram izberite srednje barvne odtenke; pri ekstremnih vremenskih razmerah se izogibajte presvetlim ali pretemnim odtenkom.

Pri svetlenju standardnih barvnih odtenkov z Pullex Top-Lasur brezbarvnim (4421) je treba pričakovati krajše intervale obnove (zmanjšana zaščita pred UV-žarki). Zato je treba za svetljenje temnih barvnih odtenkov uporabiti odtenek Weide ali Eiche.

Obarvane izdelke obdelajte v 3 mesecih.

Prosimo, upoštevajte naše **ARL 800 – delovne smernice za delo (vključno z nego in vzdrževanjem) z napravami za doziranje ADLER Mix, Pur Mix in Color4You**.

Dodatni izdelki

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Aviva Fungisan (8308)
Pullex Bođenöl (4402)
Pullex Imprägnier-Grund (4436)
Nitro-Verdüner 8017 (8017)

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

DODATNA NAVODILA

Rok trajanja/skladiščenje



Najmanj 5 Leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Priporočamo, da vsebino odprtega vsebnika spravite v manjše vsebnike, da se prepreči želiranje/tvorjenje kože.

Odpрте posode trdno zaprite in vsebino čim prej porabite.

Tehnični podatki

Vsebnost HOS v zmesi, pripravljene za uporabo: mejna vrednost v skladu z Direktivo 2004/42/ES za Pullex Top-Lasur (kat. A/e): 400 g/l.
Pullex Top-Lasur vsebuje največ 490 g/l HOS.

GISCODE

BSL10

Sestavine v skladu z VdL-RL01

Alkidne smole / Alifatske spojine / Anorganski pigmenti, beli in barvni / Organski pigmenti / Dodatki za površinsko obdelavo / Glikol eter / Dodatki za sosednje površine / Suhe snovi (sikativi) / Sredstva za izboljšanje svetlobne obstojnosti / Sredstva proti tvorbi kože / 3-jodo-2-propinil butilkarbamat

Vsebuje 3-jodo-2-propinil butilkarbamat. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Varnostni podatki



Pri uporabi krp, gobic, delovnih oblačil ipd., prepojenih z oksidativno sušječimi izdelki, obstaja nevarnost samovžiga! Shranjujte jih pod vodo ali v zaprtih kovinskih posodah oziroma jih razgrnite in pustite, da se posušijo.

Pri brušenju uporabite prašne filtre P2 / P3.

V primeru stika z očmi takoj sprati z vodo.

Hraniti izven dosega otrok.

Med obdelavo in sušenjem poskrbite za dobro zračenje.

Med delom ne uživajte hrane in pijače ter ne kadite.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanje kože.

Ne dovoliti, da zaide v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke.

V reciklažo oddajte samo povsem izpraznjene posode. Posušene ostanke materiala je mogoče odstraniti med gospodinjske odpadke. Tekoče ostanke materiala odstranite v centru za recikliranje ali v premični zbiralnici nevarnih odpadkov.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.
