

ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten

90155 ff

Pasta pro vytvoření strukturálního vzhledu lakovaných ploch na bázi rozpouštědel pro průmysl a obchod.

POPIS PRODUKTU

Obecně

Pasta vytvářející strukturální efekt pro krycí pigmentované laky na bázi rozpouštědel, jako je např. ADLER Pigmpur 24005 ff. Produkt neobsahuje aromatická rozpouštědla.

Oblasti použití

- Pro namáhané plochy v interiéru se strukturálním efektem.



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt před použitím důkladně rozmíchejte.
- Pečlivě vmíchejte strukturální pastu 90155 ff ADLER do nenatuzeného a nenaředeného krycího laku ADLER; následně přidejte vhodné tvrdidlo a nařeďte dle potřeby.
- Použité materiály musí být zpracovány tak, jak je uvedeno v příslušných technických listech.
- V závislosti na použitém množství ADLER PUR stukturální pasty 90155 ff se zřetelně sníží stupeň lesku použitého materiálu.
- Povrchovou úpravu se strukturální pastou ADLER 90155 ff je vhodné, do 24 hodin přelakovat, cca 80 – 100 g/m² např. materiálem ADLER Pigmotop 25361 ff.
- Po přelakování materiálem Pigmotop se strukturální efekt nepatrně sníží.

Přidávané množství strukturální pasty

5 max. 10% hmotnostních dílů. Strukturální pasta se přidává před natužením.



Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Množství pasty PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff přidané do materiálu, nemá vliv na dobu schnutí.

Přelakovat lze


po cca 1 hod.

Čištění pracovních nástrojů

Pomocí ředidla ADLER DD-Verdünnung 80019 nebo umývacího ředidla ADLER Waschverdünnung 80077.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikost balení**

400 g

Dodávané druhyADLER PUR-Struktureffekt-Paste fein 90155 (jemná)
ADLER PUR-Struktureffekt-Paste grob 90156 (hrubá)**DALŠÍ INFORMACE****Trvanlivost / skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostně-technické informaceDalší informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.

Výrobek je vhodný pouze pro průmyslové a komerční zpracování.