

Pyrolan Expand Top

5394

Wodny, matowy, bezbarwny lakier ochronny dedykowany dla przemysłu i rzemiosła
Wyłącznie w połączeniu z Pyrolan Expand Base L (5392) lub D (5393)

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Bezbarwny, cienkowarstwowy i oddychający lakier ochronny do wnętrz. Poprawia jakość powierzchni i odporność mechaniczną Pyrolan Expand Base L (5392) i D (5393) a dzięki przeźroczystej i matowej formule zapewnia bardzo naturalny wygląd. Wysoka oddychalność – zdrowy klimat w pomieszczeniu.

Szczególne właściwości i normy badań



- **EN 13501-1 (reakcja na ogień)**
w połączeniu z trudno zapalnymi płytami wiórowymi – także fornirowanymi: B-s1,d0
Raport klasyfikacyjny Uniwersytetu Technicznego w Monachium B23048 dotyczący budowy systemu
- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Do okładzin ściennych i sufitowych, jak również wiązarów we wnętrzach.
Inne zastosowania w chronionym obszarze zewnętrznym tylko na zapytanie.
Nie nadaje się do: powierzchni obciążonych mechanicznie, jak np. drzwi, meble czy podłogi; pokrytych lub zaimpregnowanych podłog; wewnątrz ze stałą wilgotnością powietrza > 80%.
Tylko w połączeniu z lub Pyrolan Expand Base D (5393).

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Elementy drewniane muszą być pokryte ze wszystkich stron, o ile nie są przymocowane całą powierzchnią do litego podłoża.

Wskazówki dotyczące stosowania

- Przy zmianie z Pyrolan Expand Top (5394) na inne systemy wodne należy zwrócić uwagę na dokładne oczyszczenie przewodów i urządzeń natryskowych, najlepiej ciepłą wodą.
- Powierzchnie pokryte Pyrolan Expand Base L (5392) bądź Pyrolan Expand Base D (5393) i Pyrolan Expand Top (5394) należy chronić przed wodą i wilgocią podczas transportu i magazynowania.
- Do magazynowania/dostawy jako przekładki do polakierowanych powierzchni polecana jest folia piankowa PE (minimum 1,5 mm).
- Technologia powlekania nie pozwala uniknąć wypływania żywicy.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na rezultat. Zbyt duże ilości nanoszone > 50% wpływają negatywnie na reakcję na ogień całej powłoki.

Technika nanoszenia



	Airless	Airless wspomagany powietrzem (Airmix®, Aircoat, itd.)	Pędzel	Wałek
Dysza Ø (mm)		0,33	-	-
Dysza (Ø cal)		0,013	-	-
Kąt natrysku (°)		20 - 40	-	-
Ciśnienie natrysku (bar)		80 - 100	-	-
Powietrze rozpylające (bar)	-	0,5 - 1,5	-	-
Odległość rozpylania (cm)		25	-	-
Ilość nanoszona jednorazowo (g/m ²)		125		65
Łączna ilość nanoszona (g/m ²)		120 - 130		
Warstwa mokra (µm)		125		-

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)




Pyłosuchy (ISO 1517)	ok. 60 min.
Całkowicie wyschnięty	ok. 12 godz.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi



Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8004) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża	Lite drewno i materiały drewnopochodne według EN 13986 (minimum D-s2 d0) o gęstości $\geq 337,5 \text{ kg/m}^3$ i grubości $\geq 8 \text{ mm}$ zgodnie z raportem kwalifikacyjnym uniwersytetu technicznego w Monachium B23048 zagruntowane Pyrolan Expand Base L (5392) lub Pyrolan Expand Base D (5393).
Właściwości podłoża	Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.
Wilgotność drewna	$13 \% \pm 2 \%$

BUDOWA POWŁOKI

Warstwa podkładowa	1 x Pyrolan Expand Base L (5392) Nanoszona ilość: 300 g/m^2 lub 1 x Pyrolan Expand Base D (5393) biały Nanoszona ilość: 250 g/m^2 lub 1 x Pyrolan Expand Base D (5393) róż. kolory Nanoszona ilość: 300 g/m^2 Do uzyskania wymaganej ilości naniesienia podczas aplikacji pędzlem i wałkiem wymagane jest nałożenie 3 warstw.
Warstwa nawierzchniowa	1 x Pyrolan Expand Top (5394) Nanoszona ilość: 125 g/m^2 Do uzyskania wymaganej ilości naniesienia podczas aplikacji pędzlem i wałkiem wymagane jest nałożenie 2 warstw.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań	25 kg
Odcienie barwy / stopnie połysku	Pyrolan Expand Top Farblos (5394000200) W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii. Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próbki kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu.
Produkty dodatkowe	Aqua-Cleaner (8004) Pyrolan Expand Base D (5393) Pyrolan Expand Base L (5392)

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie	Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C). Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.
----------------------------------	--



Dane techniczne

Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna UE dla Pyrolan Expand Top (Kat A/e): 130 g/l.
Pyrolan Expand Top zawiera maksymalnie 20 g/l LZO.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego..

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl
